

NOTICE PRODUIT

Sika MonoTop[®]-412 S

MORTIER DE RÉPARATION STRUCTURALE, À HAUTE RÉSISTANCE CHIMIQUE

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Sika MonoTop[®]-412 S est un mortier de réparation monocomposant à base de ciment renforcé en fibres et à faible retrait. Prêt à gâcher. Application manuelle ou par projection. Conforme à la norme EN 1504-3.

DOMAINES D'APPLICATION

- Réparation structurelle et non structurelle de bâtiment, d'ouvrages d'art et de génie civil en béton.
- Réparation en milieu industriel, agricole ou ouvrages d'assainissement.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

- Réparation structurelle, classe R4 selon la norme EN 1504-3
- Maniabilité supérieure
- Application sans primaire, méthode manuelle et par projection
- Epaisseur par couche selon type d'application: jusqu'à 50 mm
- Résistant à l'eau de mer, aux eaux sulfatées et à la carbonatation (selon NF EN 18837)
- Faible retrait, renforcé en fibres, réduit les risques de fissuration

DESCRIPTION DU PRODUIT

Base chimique	Contient du ciment, agrégats sélectionnés et additifs.
Conditionnement	sac de 25 kg
Durée de Conservation	12 mois
Conditions de Stockage	A l'abri de l'humidité, dans son emballage d'origine intact et non entamé.
Aspect / Couleur	Poudre grise
Granulométrie maximale	2 mm
Densité	env. 2,1 (mortier frais)

INFORMATIONS TECHNIQUES

Résistance en Compression	Classe R4			
	1 jour	7 jours	28 jours	(EN 12190)
	~16 MPa	~38 MPa	~54 MPa	
Résistance à la Flexion	1 jour	7 jours	28 jours	(EN 12190)
	~4 MPa	~7 MPa	~9 MPa	

INFORMATIONS SUR LE SYSTÈME

Structure du Système Sika MonoTop[®]-412 S fait partie de la gamme des mortiers relevant de la

norme EN 1504-3 comprenant:

produit de passivation des armatures

Sika MonoTop®-1010

Utilisation habituelle

SikaTop® Armatec® 110 EpoCem®

Utilisation particulière, ou exigeante

Mortier de réparation

Sika MonoTop®-412 S

Classe R4 , application manuelle, ou par projection

Mortier de surfaçage

Sika MonoTop®-620

Utilisation habituelle

Sikagard®-720 EpoCem®

Utilisation particulière, ou exigeante

RENSEIGNEMENTS SUR L'APPLICATION

Proportions du Mélange	3,6 à 3,9 L d'eau pour un sac de 25 kg.
Consommation	Dépend de la rugosité du support, env. 19 kg de poudre / m ² / cm d'épaisseur.
Rendement	Une quantité de 25 kg de poudre permet de remplir un volume de 13,9 litres environ.
Épaisseur de la Couche	min. 6 mm / max. 50 mm
Température de l'Air Ambiant	+5 °C minimum; +30 °C maximum
Température du Support	+5 °C minimum; +30 °C maximum
Durée Pratique d'Utilisation	~45 minutes at +20°C

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

LIMITATIONS

- Eviter les applications en exposition directe au soleil ou au vent
- Ne pas ajouter plus d'eau que le dosage recommandé
- Appliquer uniquement sur support préparé
- Ne pas ajouter d'eau pendant le talochage, cela causerait décolorations, auréoles et fissures.
- Protéger l'application fraîche du gel
- Consulter la dernière version de la Notice Produit locale

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

Pour obtenir des informations et des conseils sur la manipulation, le stockage et l'élimination en toute sécurité des produits chimiques, les utilisateurs doivent consulter la fiche de données de sécurité (FDS) la plus récente contenant les données physiques, écologiques, toxicologiques et autres données relatives à la sécurité. Nos FDS sont disponibles sur demande.

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

QUALITÉ DU SUPPORT / PRÉTRAITEMENT

Le support béton doit être propre, sain et avoir subi une préparation de surface adaptée permettant de le débarrasser de la laitance, de toute partie peu ou non adhérente, d'ancien traitement de surface ou revêtement,...

Renforcement structural :

Si les armatures du béton armé sont apparentes et disposent d'un enrobage insuffisant, elles doivent être brossées ou sablées pour éliminer la rouille puis recouverte du produit de passivation Sika® MonoTop - 1010 (se référer à la Notice Produit).

Sur un support rugueux bien préparé, un primaire d'adhérence n'est généralement pas requis. Lorsqu'un primaire n'est pas requis, humidifier à refus préalablement la surface du support avant l'application du mortier de réparation.

Lorsqu'un primaire est nécessaire, appliquer une barbotine au Sika MonoTop®-412 S. Dans les deux cas, le support doit être humidifié avant application.

MÉLANGE

Gâcher le Sika MonoTop®-412 S à consistance adaptée.

Suivant les conditions d'application (température ambiante et du produit), la quantité d'eau de gâchage est d'environ 3,6 litres d'eau par sac de 25 kg.

Sika MonoTop®-412 S peut être mélangé à une faible vitesse de rotation (environ 500 tours par minute) avec un agitateur électrique ou pneumatique. Il peut également être mélangé à la main pour de petites quantités.

- Verser la quantité adéquate d'eau dans un récipient propre à large ouverture.
- Ajouter lentement la poudre à l'eau tout en commençant à mélanger.
- Mélanger pendant au moins 3 minutes pour obtenir la consistance requise.
- Une quantité de 25 kg de poudre permet de remplir un volume de 14 litres.

Ne préparer que la quantité utilisable pendant la durée pratique d'utilisation.

APPLICATION

Appliquer Sika MonoTop®-412 S à la truelle ou par projection en voie humide.

Épaisseur minimale : 6 mm

En vertical, il est possible d'appliquer jusqu'à 50 mm en une passe.

La finition s'effectue à la taloche plastique, éponge ou polystyrène dès que le mortier commence à tirer.

Protéger le mortier frais contre la dessiccation en appliquant le produit de cure ou en humidifiant légèrement la surface du mortier.

TRAITEMENT DE CURE

Protéger immédiatement le mortier frais d'une déshydratation trop rapide en utilisant par exemple un produit de cure.

NETTOYAGE DES OUTILS

À l'eau immédiatement après usage. Le produit durci peut être enlevé uniquement mécaniquement.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

SIKA CAMEROON S.A.R.L

ZI Magzi - Bonaberi
BP 1049, Douala
CAMEROUN
Tél : + 237 2 33 39 03 84
<https://cmr.sika.com/>
commercial@cm.sika.com

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SikaMonoTop-412S-fr-CM-(11-2023)-1-4.pdf

Notice Produit

Sika MonoTop®-412 S
Novembre 2023, Version 01.04
020302040030000218