

NOTICE PRODUIT

Sikarmature Largeur-1. 219

Armatures pour renforcement de revêtements souples

INFORMATIONS SUR LE PRODUIT

Armature polyester non tissé.

DOMAINES D'APPLICATION

Renforcement des revêtements souples : Sikafill® Color, Sikalastic®-155, Sikalastic®-850 W, Sikalastic® Color, Sikafloor®-400 N Elastic (F) :

- traitement du faïencage et des micro-fissures,
- pontage des joints et des fissures,
- traitement des points particuliers.

DESCRIPTION DU PRODUIT

Conditionnement	<ul style="list-style-type: none"> ▪ rouleaux de 0,20 m x 10 m, ▪ rouleaux de 1,20 m x 25 m.
Couleur	Blanc.
Durée de Conservation	Pas de date de péremption, si correctement stocké.
Conditions de Stockage	A l'abri de l'humidité.
Densité	Masse surfacique ~ 30 g/m ²

INFORMATIONS TECHNIQUES

Allongement à la Rupture	Sens	Contrainte (N/5cm)	Allongement (%)
	Longitudinal	58	27
Transversal	59	37	

VALEURS DE BASE

Toutes les valeurs indiquées dans cette Notice Produit sont basées sur des essais effectués en laboratoire. Les valeurs effectives mesurées peuvent varier du fait de circonstances indépendantes de notre contrôle.

ÉCOLOGIE, SANTÉ ET SÉCURITÉ

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

Excellente élasticité dans toutes les directions.

AGRÉMENTS / NORMES

Emploi visé dans :

- CCT 40 "Système d'étanchéité liquide circulaire", Sikafloor®-400 N Elastic (F).
- Avis Technique, Sikalastic®-850W.
- Avis Technique, Sikalastic®-155.

RÈGLEMENT (CE) N° 1907/2006 - REACH

This product is an article as defined in article 3 of regulation (EC) No 1907/2006 (REACH). It contains no substances which are intended to be released from the article under normal or reasonably foreseeable conditions of use. A safety data sheet following article 31 of the same regulation is not needed to bring the product to the market, to transport or to use it. For safe

use follow the instructions given in the product data sheet. Based on our current knowledge, this product does not contain SVHC (substances of very high concern) as listed in Annex XIV of the REACH regulation or on the candidate list published by the European Chemicals Agency in concentrations above 0,1 % (w/w).

INSTRUCTIONS POUR L'APPLICATION

MÉTHODE D'APPLICATION / OUTILS

A l'aide de ciseaux, découper l'armature aux dimensions requises.

Au droit des points singuliers à traiter, maroufler l'armature dans la première couche de revêtement encore fraîche. L'épaisseur du revêtement doit être suffisante pour enrober l'armature. Se reporter aux Avis Techniques et Cahiers des Clauses Techniques des revêtements associés.

RESTRICTIONS LOCALES

Veillez noter que du fait de réglementations locales spécifiques, les données déclarées pour ce produit peuvent varier d'un pays à l'autre. Veuillez consulter la Notice Produit locale pour les données exactes sur le produit.

INFORMATIONS LÉGALES

Les informations, et en particulier les recommandations concernant les modalités d'application et d'utilisation finale des produits Sika sont fournies en toute bonne foi et se fondent sur la connaissance et l'expérience que Sika a acquises à ce jour de ses produits lorsqu'ils ont été convenablement stockés, manipulés et appliqués dans des conditions normales, conformément aux recommandations de Sika. En pratique, les différences entre matériaux, substrats et conditions spécifiques sur site sont telles que ces informations ou recommandations écrites, ou autre conseil donné, n'impliquent aucune garantie de qualité marchande autre que la garantie légale contre les vices cachés, ni aucune garantie de conformité à un usage particulier, ni aucune responsabilité découlant de quelque relation juridique que ce soit. L'utilisateur du produit doit vérifier par un essai sur site l'adaptation du produit à l'application et à l'objectif envisagés. Sika se réserve le droit de modifier les propriétés de ses produits. Notre responsabilité ne saurait d'aucune manière être engagée dans l'hypothèse d'une application non conforme à nos renseignements. Les droits de propriété détenus par des tiers doivent impérativement être respectés. Toutes les commandes sont soumises à nos conditions générales de vente et de livraison en vigueur. Les utilisateurs doivent impérativement consulter la version la plus récente de la Notice Produit correspondant au produit concerné, accessible sur internet ou qui leur sera remise sur demande.

SIKA CAMEROON S.A.R.L

ZI Magzi - Bonaberi
BP 1049, Douala
CAMEROUN
Tél : + 237 2 33 39 03 84
<https://cmr.sika.com/>
commercial@cm.sika.com

Notice Produit

Sikarmature Largeur-1. 219
Juillet 2025, Version 01.01
020706801000000003

SikarmatureLargeur-1219-fr-CM-(07-2025)-1-1.pdf

